

Toote andmeleht

SIGA-Wigluv®



Uuendatud:	15.06.2017
Turustaja:	SIGA
Kasutuskoht:	püsivalt vihma- ja tuulekindlad liitekohad fassaadidel ja viilkatustel
Juhised:	vt. paigaldusjuhend
Ülesehitus:	difusioonile avatud eriline PO-kile, elastne, ei lase vett läbi, UV-stabiilne, võib olla atmosfäärimõjude käes 12 kuud, SIGA ülitugeva liimiga
Pakendid:	Wigluv 60 10 rulli karbis Wigluv 100 6 rulli karbis Wigluv 150 4 rulli karbis Wigluv 20/40 10 rulli karbis

Omadused

		Standardid	Ühikud	Väärtused
Mõõtmed	pikkus/laius pikkus/laius pikkus/laius pikkus/laius	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 20/40	m m m m	40 / 0,06 25 / 0,10 25 / 0,15 25 / 0,06
Temperatuurikindlus			°C	-40 °C kuni +100 °C
Töötlemistemperatuur			°C	alates - 10 °C
Lubatud atmosfäärile avatus				maks. 12 kuud
Difusiooniekvivalentne õhukihi paksus s_d		EN 1931	m	< 2
Külgsuunalise vihmakindlus	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klass	600 9A
Vananemiskindlus	Ülimalt vastupidav tugev liim, ei kuiva ega murene, kuna ei sisalda kautšukit, vaiku ega lahustit, vastupidavalt elastne struktuuri liikumise suhtes			
Säilitustingimused	Tähtajatult, piirangud puuduvad			